МЕМБРАНА

АКСЕССУАРЫ

УЛЬТРАКУСТИК МЕМБРАНА

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ ЭЛАСТОМЕР С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ

ТУ 22.19.20-061-28789041-2024

УЛЬТРАКУСТИК Мембрана - рулонный звукоизоляционный материал повышенной плотности на основе каучука.

Мембрана служит для повышения звукоизоляционных свойств строительных конструкций, что достигается за счет увеличения поверхностной массы облицовки и демпфирования ее колебаний.

Материал предназначен для использования в составе каркасных и бескаркасных звукоизоляционных систем, а также для звукоизоляции корпусов инженерного оборудования и трубопроводов.

Выпускается в двух вариантах толщины: **2,0** и **3,7** мм.



СОСТАВ ПАНЕЛИ

Звукоизоляционный эластомер повышенной плотности на основе каучука с клеевым слоем для временной фиксации.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Дополнительный звукоизоляционный слой при небольшой толщине материала.
- Эластомерная структура способствует снижению колебаний листовой обшивки.
- Клеевой слой обеспечивает временную фиксацию мембраны на период монтажных работ.
- Две модификации для различных конструктивных решений.
- Температура эксплуатации мембраны с клеевым слоем от -40 °С до +70 °С.

СЕРТИФИКАТЫ

Не подлежит обязательному соответствию требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Рулоны поставляются в заводской упаковке и должны храниться в горизонтальном положении в один ряд по высоте. При температуре от +5°С до +25°С.

Избегать воздействия влаги, прямых солнечных лучей и механических повреждений.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение		Допускаемое отклонение
Толщина	2 мм	3,7 мм	(-0,3/+0,1) мм
Длина рулона	2500 мм		(–1,5/+5) %
Ширина рулона	1200 мм		±2,0 %
Объемная плотность	2000 кг/м^3		(+150; –55) кг/м^3
Вес рулона с учетом втулки*	12 кг	22 кг	±10 %
Площадь материала в рулоне*	3**		–
Температура эксплуатации	от -40 °С до +70 °С		–

* Для справки.
** Значение БЕЗ учета допускаемых отклонений по длине и ширине.

МОНТАЖ

Мембрана фиксируется клеевым слоем между двумя листами ГКЛ (при двухслойной обшивке) или с внутренней стороны единственного листа обшивки. При необходимости мембрану подрезают по размеру листа ГКЛ.

Подробная инструкция по монтажу расположена на сайте www.acoustic.ru в разделе «База знаний».